

Papierfabrik FRITZ PETERS GmbH & Co. KG
 Alfred- Zingler- Straße 15
 D - 45881 Gelsenkirchen
 -Germany-



**Papierfabrik
 Gelsenkirchen**
 Alfred-Zingler-Straße 15
 45881 Gelsenkirchen

PETERS Gipsplattenkarton - Charakteristische Werte

**GPK Gelb HW/V
 Sichtseitenkarton**

Kurz-
 zeichen:
 GK-GE
 HWR

Papierparameter				Toleranz	Kunde
Flächengewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	200	210	+1 / -3 g/m ²	
Feuchtigkeitsgehalt DIN EN 20 287 / ISO 287	%	10		± 1,5	
Bruchlast längs (b = 15 mm) DIN EN ISO 1924 (Konditionierung: 40 °C / 60 min)	N	200		+ 10 - 5	
Bruchlast quer (b = 15 mm) DIN EN ISO 1924 (Konditionierung: 40 °C / 60 min)	N	65		± 5	
Heißwassertest Gipsseite Peters-Norm PA-LB-08	min	> 20			
Heißwassertest Sichtseite Peters-Norm PA-LB-08	g/m ²	> 20			
Luftdurchlässigkeit nach Gurley ISO 5636	s/100ml	50 - 70			
Vergilbungsfaktor / UV Beständigkeit (RW - gemäß Knauf-Prüfmethode)		≤ 2			
<u>Prüfklima:</u> 23 °C / 50 % rel. Feuchte gem. DIN EN 20 187					
Ausrüstungsparameter					
Durchmesser der Rolle	mm	1500 - 2000		-50	
Breite der Rolle	mm	nach Wunsch		+ 3 - 0	
Innendurchmesser der Hülse	mm	100 / 150		+ 5 - 0	
<u>Wicklung und Schnitt:</u>	kantengerade und klanghart gewickelt, staubfrei geschnitten				
<u>Hülsen:</u>	kantengleich zur Papierrolle, ungeteilt, mit Spunden gegen Deformierung geschützt				
<u>Klebestellen:</u>	eine pro Rolle zulässig, bis 200 °C beständig ausgeführt, auf Stirnseiten farbig markiert				
<u>Verpackung:</u>	unverpackt (4 - 6 Lagen gelten als Verpackung), Rollenendverleimung der zwei oberen Lagen				
<u>Signierung:</u>	1 x auf Stirnseite mit Inkjet, 1 x auf Mantel mit Etikett				
<u>Signierungsangaben:</u>	Lieferant, Sorte, Flächengewicht, Rollengewicht, Rollenbreite, Rollennummer und Laufrichtungspfeil				
Bestätigung: Quality Manager		Ausgabedatum: 02.01.2007			