

Papierfabrik FRITZ PETERS GmbH & Co. KG
 Alfred-Zingler- Straße 15
 D - 45881 Gelsenkirchen



**Papierfabrik
 Gelsenkirchen**
 Alfred-Zingler-Straße 15
 45881 Gelsenkirchen

PETERS Gipsplattenkarton - Charakteristische Werte

GPK Grün Standard Sichtseitenkarton

Kurz-
 zeichen:
 GK-GN

Papierparameter							Toleranz	Kunde
Flächengewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	160	165	170	180	190	± 3%	
Rohdichte DIN EN 20 534	g/cm ³	0,70					± 0,05	
Feuchtigkeitsgehalt DIN EN 20 287 / ISO 287	%	9,5					± 1,5	
Bruchlast längs (b = 15 mm) DIN EN ISO 1924 (Konditionierung: 40°C/60min)	N	200					+ 5 - 10	
Bruchlast quer (b = 15 mm) DIN EN ISO 1924 (Konditionierung: 40°C/60min)	N	65					+ 2 - 3	
Heißwassertest Gipsseite Peters-Norm PA-LB-08	min	> 10						
Wasseraufnahme (Cobb ₆₀) Gipsseite DIN EN 20 536	g/m ²	< 25						
Wasseraufnahme (Cobb ₆₀) Außenseite DIN EN 20 536	g/m ²	< 25						
Luftdurchlässigkeit nach Gurley ISO 5636	s/100ml	< 60						
<u>Prüfklima:</u> 23 °C / 50 % rel. Feuchte gem. DIN EN 20 187								
Ausrüstungsparameter								
Durchmesser der Rolle	mm	1500 - 2000					- 50	
Breite der Rolle	mm	nach Wunsch					+ 3 - 0	
Innendurchmesser der Hülse	mm	100 / 150					+ 5 - 0	
<u>Wicklung und Schnitt:</u> kantengerade und klanghart gewickelt, staubfrei geschnitten <u>Hülsen:</u> kantengleich zur Papierrolle, ungeteilt, mit Spunden gegen Deformierung geschützt <u>Klebestellen:</u> eine pro Rolle zulässig, bis 200 °C beständig ausgeführt, auf Stirnseiten farblich markiert <u>Verpackung:</u> unverpackt (4 - 6 Lagen gelten als Verpackung), Rollenendverleimung der zwei oberen Lagen <u>Signierung:</u> 1 x auf Stirnseite mit Inkjet, 1 x auf Mantel mit Etikett <u>Signierungsangaben:</u> Lieferant, Sorte, Flächengewicht, Rollenbreite, Rollennummer und Laufrichtungspfeil								
Bestätigung: Quality Manager		Ausgabedatum: 02.01.2007						