


Papierfabrik FRITZ PETERS GmbH & Co. KG Gelsenkirchen Alfred-Zingler-Straße 15 D - 45881 Gelsenkirchen													 PETERS Papierfabrik Gelsenkirchen Alfred-Zingler-Straße 15 45881 Gelsenkirchen			
PETERS Wellpappenpapier - Charakteristische Werte																
Petersliner 2															Kurz- zeichen: PL 2	
Papierparameter													Toleranz	Kunde		
Flächengewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	125	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	± 3 %			
Feuchtigkeitsgehalt DIN EN 20 287 / ISO 287	%	7,5											± 1,5			
Berstwiderstand (Mullen) Berstfaktor ISO 2759	kPa	320	340	360	390	410	440	470	490	520	540	570	- 10 %			
Streifenstauchwiderstand (SCT) quer DIN 54 518	kN/m	2,05	2,15	2,30	2,50	2,65	2,80	3,00	3,15	3,30	3,45	3,60	- 0,20			
Gleitwinkel Decke DIN 53 119-2	°[Grad]	• 16														
Spaltfestigkeit (SBT) Tappi UM-403	J/m ²	350					300					- 20				
Wasseraufnahme (Cobb ₈₀) Decke DIN EN 20 535	g/m ²	40											± 10			
Wasseraufnahme (Cobb ₈₀) Unterlage DIN EN 20 535	g/m ²	ungeleimt														
Dennison-Wachszahl Decke Tappi 459 os-75		••16														
Prüfklima: 23 °C / 50 % rel. Feuchte gem. DIN EN 20 187																
Ausrüstungsparameter																
Durchmesser der Rolle	mm	1270 / 1400											± 10			
Breite der Rolle	mm	nach Wunsch											+ 2 - 1			
Innendurchmesser der Hülse	mm	100											+ 5 - 0			
<u>Hülsen:</u> kantengleich zur Papierrolle, ungeteilt, mit Spunden gegen Deformierung geschützt <u>Klebestellen:</u> eine pro Rolle zulässig, bis 200 °C beständig ausgeführt, auf Stirnseiten farbig markiert <u>Verpackung:</u> unverpackt (4 - 6 Lagen gelten als Verpackung), Rollenendverleimung der zwei oberen Lagen <u>Signierung:</u> 1 x auf Stirnseite mit Inkjet, 1 x auf Mantel mit Etikett <u>Signierungsangaben:</u> Lieferant, Sorte, Flächengewicht, Rollengewicht, Rollenbreite, Rollenummer und Laufrichtungspfeil																
Bestätigung: Quality Manager							Ausgabedatum: 04.07.2008									