



<b>Papierfabrik FRITZ PETERS GmbH &amp; Co. KG</b> Gelsenkirchen Alfred- Zingler- Straße 15 D - 45881 Gelsenkirchen													 <b>Papierfabrik Gelsenkirchen</b> Alfred-Zingler-Straße 15 45881 Gelsenkirchen			
<b>PETERS Wellpappenpapier - Charakteristische Werte</b>																
<b>Petersliner 3 geleimt</b>															Kurz- zeichen: PL 3 LP	
<b>Papierparameter</b>													Toleranz	Kunde		
Flächengewicht DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	120	125	130	140	150	160	170	180	190	200	210	± 3 %			
Feuchtigkeitsgehalt DIN EN 20 287 / ISO 287	%	7,5											± 1,5			
Berstwiderstand (Mullen) Berstfaktor ISO 2759	kPa	275	290	300	320	340	370	390	410	430	460	480	- 10 %			
		≥ 2,3														
Streifenstauchwiderstand (SCT) quer DIN 54 518	kN/m	2,00	2,05	2,10	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,85	3,00	3,15	- 0,20			
Gleitwinkel Decke DIN 53 119-2	° [Grad]	≥ 16														
Spaltfestigkeit (SBT) Tappi UM-403	J/m <sup>2</sup>	350						300						- 20		
Wasseraufnahme (Cobb <sub>60</sub> ) Decke DIN EN 20 535	g/m <sup>2</sup>	40											± 10			
Wasseraufnahme (Cobb <sub>60</sub> ) Unterlage DIN EN 20 535	g/m <sup>2</sup>	ungeleimt														
Dennison-Wachszahl Decke Tappi 459 os-75		≥ 13														
<u>Prüfklima:</u> 23 °C / 50 % rel. Feuchte gem. DIN EN 20 187																
<b>Ausrüstungsparameter</b>																
Durchmesser der Rolle	mm	1270 / 1400											± 10			
Breite der Rolle	mm	nach Wunsch											+ 2 - 1			
Innendurchmesser der Hülse	mm	100											+ 5 - 0			
<u>Hülsen:</u> kantengleich zur Papierrolle, ungeteilt, mit Spunden gegen Deformierung geschützt <u>Klebestellen:</u> eine pro Rolle zulässig, bis 200 °C beständig ausgeführt, auf Stirnseiten farbig markiert <u>Verpackung:</u> unverpackt (4 - 6 Lagen gelten als Verpackung), Rollenendverleimung der zwei oberen Lagen <u>Signierung:</u> 1 x auf Stirnseite mit Inkjet, 1 x auf Mantel mit Etikett <u>Signierungsangaben:</u> Lieferant, Sorte, Flächengewicht, Rollengewicht, Rollenbreite, Rollennummer und Laufrichtungspfeil																
Bestätigung:						 Quality Manager									Ausgabedatum: 25.11.2008	