

Papierfabrik FRITZ PETERS GmbH & Co. KG
 Alfred- Zingler- Straße 15
 D - 45881 Gelsenkirchen



PETERS Wellpappenpapier - Charakteristische Werte

Wellenstoff (vorläufiges Datenblatt)

Kurz-
 zeichen:
 WS

Papierfabrik
 Gelsenkirchen

Papierparameter							Toleranz	Kunde
Flächengewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	120	125	130	140	170	± 3%	
Feuchtigkeitsgehalt DIN EN 20 287 / ISO 287	%	7,5					± 1,5	
SCT quer DIN 54518	kN/m	2,3	2,4	2,5	2,6	2,9	± 0,2	
CMT 30 längs DIN EN ISO 7263	N	180	190	200	210	240	± 20	

Prüfklima: 23 °C / 50 % rel. Feuchte gem. DIN EN 20 187

Ausrüstungsparameter

Durchmesser der Rolle	mm	1400	± 10
Breite der Rolle	mm	nach Wunsch	+ 2 - 1
Innendurchmesser der Hülse	mm	100	+ 5 - 0

Wicklung und Schnitt: kantengerade und klanghart gewickelt, staubfrei geschnitten
Hülsen: kantengleich zur Papierrolle, ungeteilt, mit Spunden gegen Deformierung geschützt
Klebestellen: eine pro Rolle zulässig, bis 200 °C beständig ausgeführt, auf Stirnseiten farbig markiert
Verpackung: unverpackt (4 - 6 Lagen gelten als Verpackung), Rollenendverleimung der zwei oberen Lagen
Signierung: 1 x auf Stirnseite mit Inkjet, 1 x auf Mantel mit Etikett
Signierungsangaben: Lieferant, Sorte, Flächengewicht, Rollengewicht, Rollenbreite, Rollennummer und Laufrichtungspfeil

Bestätigung:


 Quality Manager

Ausgabedatum:

23.11.2009